

PNZ - Weichholz - Lauge

(PNZ Lúh na mäkké drevo)



Charakteristika:

Jednokomponentný lúh, pripravený k priamemu použitiu. Zdôrazňuje kresbu dreva, reaguje krátkodobo, nie je žieravina, a s pomocou špeciálneho náradia môže sa spracovávať na veľkých plochách.

Použitie:

Na čerstvé, nezažltnuté alebo dokonale vybrúsené alebo vybielené drevo (ihličnaté), v interiéri. Ideálne na drevené podlahy, schody, stropné a stenové obklady, nábytok apod.

Spracovanie:

Čerstvé drevo musí byť jemne zbrúsené, čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty (popr. odmastiť prípravkom PNZ-INTENSIVREINIGER). Odporúča sa zbrúsenie kotúčom zrnitosti 120. Zvyšky živice odstráňte vykartáčovaním prípravkom PNZ GRUNDREINIGER po smere vlákien. Pred použitím lúh v plechovke dokonale rozmiešajte a pretraste a polovicu obsahu prelejte do plastovej nádoby. V tejto nádobe ho znova rovnomerne rozmiešajte. Používajte náradie odolné voči lúhom. Povrch dreva rovnomerne nastřete luhom pomocou štetca alebo valčeka.

Dôležité! Lúh Je potrebné priebežné miešať! Vzniknuté suché miesta je potrebné znovu pretrieť, kým na celej ploche nezostane rovnomerná vrstva. Stropné a stenové obklady sa lúhujú pred montážou. Zvislé plochy spracúvajte zdola nahor. Nepracujte nad hlavou! Pred ošetrením podlahovým mydlom (HOLZBODENSEIFE), nechajte lúhovanu plochu schnúť 1 deň, pred ošetrením olejom (HOLZBODENÖL) musí schnúť min. 3 dni (max. vlhkosť nesmie presiahnuť 14%). Po zaschnutí lúh odstráňte pomocou tvrdej kefy. Vzniknutý vápenatý prach následne povysávajújte. Použité náradie ihneď po skončení práce dôkladne umyte vodou.

Následné ošetrenie: je nutné pre vzhľad a ochranu povrchu dreva. Pre konečné ošetrenie luhovaného dreva sú k dispozícii nasledujúce produkty:

Pre menej zaťažované plochy: PNZ-Holzboden-Seif (pre prírodné zafarbenie)

Pre silne zaťažované plochy (aj vo verejnom sektore): PNZ-HOLZBODENÖL natur (pre prírodné zafarbenie)

Pre lakované plochy v interiéri: PNZ-FUSSBODENLACK na vodnej báze tam, kde je žiaduce vytvorenie súvislého filmu. Pred použitím laku je potrebné nechať povrch schnúť 3-5 dní obzvlášť starostlivo odstrániť vápenatý prach.

Spotreba: 100-120 ml/m², u drevenej dlažby 3-4x viac

Farby: 8 odtieňov, podľa vzorkovníka.

Upozornenie: zažltnuté drevo musí byť pred lúhovaním dokonale obrúsené alebo vybielené. Zažltnuté drevo lúhovaním nezosvetlí!

Zloženie: voda, hydroxid sodný, celulóza, u bieleho oxid vápnika oxid titánu.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 10 l a viac



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk