

PNZ - BOR-Imprägnierung

(PNZ Borová impregnácia)



Charakteristika:

Preventívny prostriedok na ochranu dreva na báze borovicových solí, PH neutrálne, s hlbkovou účinnosťou, bezfarebný, tekutý, bez výparov, na okamžité použitie. Preventívny prostriedok proti škodlivému hmyzu, drevokazným hubám pre vnútorné i vonkajšie použitie na drevo, ktoré nepríde do styku s vodou.

Spracovanie:

Odstrániť všetky nečistoty. Drevo musí byť neošetrované a savé. Pre lepšie prenikanie je vhodné suché (pod 15%) a hladko brúsené drevo vopred navlhčiť. Je vhodné predom vykonať skúšobný náter na malej vzorke, najmä u duba a tropických drevín. Pred použitím dobre premiešať. Nanáša sa natieraním alebo striekaním. Pri natieraní sa vykonávajú podľa povahy dreva 1 - 2 nátery. Druhý náter vykonávajú po cca 2 - 3 hodinách. Nasledujúceho dňa prípadnú bielu vrstvu kryštalizovanej soli utrite vlhkou handrou. Borové soli sú ľahko vyplaviteľné, preto nesmie byť ošetrované drevo vystavené daždi. Prípadne vzniknuté trhliny sa opäť ošetrí prípravkom PNZ BOR Imprägnierung.

Spotreba:

Ochranná trieda I: vnútorné použitie v podmienkach trvalo suchých: cca 6 - 7 m² / 1 liter
Ochranná trieda II: vnútorné použitie alebo vonkajšie použitie v zastrešených priestoroch, kde hrozí iba občasná vlhkosť: cca 5 m² / 1 liter na 1 náter.

Schnutie: cca 24 hodín

Skladovanie: Chrániť pred mrazom. Skladovacia stabilita min. 2 roky. Prípadná Kryštalizácia sa odstráni zahrievaním vo vodnom kúpeli na 50 až 60 ° C. Odporúčaná skladovacia teplota min. 8 ° C.

Farby: bezfarebný

Upozornenie: Odstrániť z dosahu detí. Chrániť zrak, pokožku. V prípade postriekania dokonale umyť veľkým množstvom vody. Nevylievať na zem alebo do vodných tokov. Pred alebo po použití Borovej impregnácie drevo nebrúsiť kovovou vlnou, pretože kovový prach môže spôsobiť sčernanie dreva. Nepoužívať na kovové povrchy.

Zloženie: voda, natriumboráty.

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk

